

## Υψηλή καλυπτικότητα

Πολύ καλή αντίσταση στις καιρικές συνθήκες

Μακρόχρονη προστασία και υψηλή ανθεκτικότητα

Πολύ καλή διαπνοή

Εξαιρετική πρόσφυση

Διαθέσιμο σε ευρεία γκάμα αποχρώσεων με το σύστημα χρωματισμού της PPG

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης. Εύκολο στην εφαρμογή με ομοιόμορφο, καλαίσθητο και ανθεκτικό ματ αποτέλεσμα. Έχει πολύ καλή διαπνοή, υψηλή αντίσταση στην τριβή (πλενόμενο έως 10000 κύκλοι) και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.



### ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Για την προστασία όλων των κατάλληλα επεξεργασμένων ορυκτών εξωτερικών οικοδομικών επιφανειών όπως, σοβάδες, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, κλπ, καθώς επίσης για επαναβαφές παλαιών υγιών επιστρώσεων με χρώματα διασποράς. Είναι ιδανικό για ποιοτικές διαπνέουσες επιστρώσεις προσόψεων με την διατήρηση της υφής της επιφάνειας.



### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες που θα βαφτούν θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές (ιδανικά καθαρισμένες με νερό υπό πίεση) και απαλλαγμένες από όλα τα σαθρά ή/και ξένα υπολείμματα (άλατα, λίπη κλπ.). Μέγιστη περιεκτικότητα της επιφάνειας σε υγρασία 4%. Χρησιμοποιήστε ένα αποτελεσματικό διάλυμα για την απομάκρυνση τυχόν άλγεων και μυκήτων. Επισκευάστε ρωγμές και ελαττωματικές περιοχές με κατάλληλο επιδιορθωτικό υλικό.

#### Νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν

Νέοι σοβάδες με συνδετικό υλικό το τσιμέντο ή/και τον ασβέστη πρέπει να αφήνονται τουλάχιστον 4 εβδομάδες για την πλήρη ωρίμανσή τους πριν από τον χρωματισμό. Εφαρμόζοντας τελική επίστρωση σε μία όχι πλήρως σταθερή και στεγνή επιφάνεια μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμό (λόγω και της επίδρασης του ασβέστη) και στη χειρότερη περίπτωση στην αποσύνθεση του ξηρού φιλμ της επίστρωσης. Ασταρώστε την επιφάνεια με το αστάρι Primalex Primer σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος.

#### Παλιές, ήδη βαμμένες επιφάνειες

Πριν από την επαναβαφή των ήδη βαμμένων επιφανειών, οι παλιές επιστρώσεις χρώματος θα πρέπει να ελέγχονται ως προς την καταλληλότητα, την σταθερότητα και την πρόσφυση. Απομακρύνετε όλες τις παλιές, σαθρές ή αποκολλημένες στρώσεις χρώματος με κατάλληλα μηχανικά μέσα μέχρι να έχετε μία σταθερή υγιή επιφάνεια. Καθαρίστε τις σκονισμένες ή λερωμένες επιφάνειες με νερό υπό πίεση, ξεπλύνετε σχολαστικά και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πλήρως πριν προχωρήσετε. Σταθεροποιήστε τις απορροφητικές ή/και σαθρές επιφάνειες με το αστάρι Primalex Primer σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος.



### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Η απαιτούμενη ποσότητα του υλικού υπολογίζεται από τα τ.μ. της επιφάνειας που είναι προς βαφή, την υφή της και την μέση απόδοση του προϊόντος. Αν περισσότερες από μία συσκευασίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την βαφή μιας επιφάνειας, συνιστάται να τις αναμιγνύετε όλες μαζί πριν τη χρήση.



### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο και ρολό. Είναι κατάλληλο επίσης για εφαρμογή με ψεκασμό. Όταν χρησιμοποιείτε ρολό μην το φορτώνετε υπερβολικά με υλικό και βεβαιωθείτε ότι απλώνετε ομοιόμορφα. Όταν χρησιμοποιείτε πινέλο φορτώστε το αρκετά και εφαρμόστε ελεύθερα και ομοιόμορφα αποφεύγοντας την εναπόθεση υπερβολικού υλικού. Για την πρώτη στρώση, αν απαιτείται, αραιώστε με νερό μέχρι και 10%, ενώ η δεύτερη να εφαρμόζεται χωρίς αραιώση. Ο συνιστώμενος αριθμός επιστρώσεων είναι 2 όμως για τις σκούρες αποχρώσεις μπορεί να απαιτούνται περισσότερες. Εφαρμόστε το δεύτερη στρώση όταν η πρώτη έχει στεγνώσει τελείως. Η εφαρμογή να γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +5 έως και +25°C και σχετική υγρασία μεταξύ 45-70%. Μην εφαρμόζετε απευθείας σε έκθεση στον ήλιο και τη βροχή.



### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Η υγρασία και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας επηρεάζουν σημαντικά τον χρόνο στεγνώματος και τη δυνατότητα εφαρμογής της δεύτερης στρώσης. Σε περίπτωση υψηλότερης υγρασίας και χαμηλότερης θερμοκρασίας ο χρόνος στεγνώματος είναι μεγαλύτερος. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +20°C και σχετική υγρασία 50% η επιφάνεια μπορεί να επαναβαφεί μετά από 4 ώρες. Υπό κανονικές συνθήκες η αντίσταση της φρεσκοβαμμένης επιφάνειας στη βροχή (ζεγλύσιμο) επιτυγχάνεται το λιγότερο μετά από 24 ώρες.



### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο προϊόν από τα εργαλεία εφαρμογής πριν τον καθαρισμό τους. Κλείστε καλά την συσκευασία με το καπάκι. Καθαρίστε αμέσως τον εξοπλισμό με ζεστό νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά. Ορισμένες τοπικές αρχές διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για τη διάθεση των αποβλήτων χρωμάτων. Μην αδειάζετε τα υπολείμματα σε αποχετεύσεις και σε οδάτινους πόρους.



### ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο διαρροής, κρατήστε πάντα το προϊόν κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά σε ασφαλή και όρθια θέση. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασίες από +5 °C έως +25 °C. Προστατεύστε από τον παγετό. Εάν αποθηκευτεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σε κλειστό δοχείο, το προϊόν θα διατηρεί τα χαρακτηριστικά του τουλάχιστον έως και την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχική συσκευασία.



### ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια είναι διαθέσιμες στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που μπορείτε να κατεβάσετε από τον ιστότοπό μας [www.primalex.eu](http://www.primalex.eu).



PRIMALEX®  
facade

ACRYLATE  
exterior wall paint



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ (m <sup>2</sup> /l)	Λείες επιφάνειες: 8 – 10 Πορώδεις επιφάνειες: 4 - 6
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg/l)	1,36 - 1,47
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (%)	39,5 – 44,5 %
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (κύκλοι)	min. 10 000
ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ (Mpa)	min. 1,5
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΔΡΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Sd <sub>H2O</sub> (m)	max. 0,14
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ (κύκλοι)	min. 25
ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ (Mpa)	min. 1,0
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ (κύκλοι)	min. 25
ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ (Mpa)	min. 1,0
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΚΟΤΗΤΑΣ W (kg. m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> )	max.0,2

#### ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	Λευκό/Βάση L, Βάση D, Βάση Z- που χρωματίζονται σε πολλές αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της PPG
ΤΕΛΕΙΩΜΑ	Βαθύ ματ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	1 L, 5 L, 10 L

