

Sigmatex Superlatex Matt



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικό χρώμα νερού γενικής χρήσης, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με βάση την διασπορά συνθετικής ρητίνης.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για επίστρωση ορυκτών υποστρωμάτων, όπως μπετόν, κατασκευών από τούβλο, σοβά, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα κλπ.
Επίστρωση σε γυαλιστερές επιφάνειες
Πολύ εύκολο στη χρήση

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δεν περιέχει διαλύτες και δεν εκπέμπει αναθυμιάσεις
- VOC<1gr/L (λευκό και ανοιχτές αποχρώσεις)
- Δεν έχει δυσάρεστη οσμή, οι χώροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά την εφαρμογή
- Μετά από ένα μήνα η επιφάνεια αντέχει σε τριβή σύμφωνα με EN 13300, κατηγορία 1
- Δεν κιτρινίζει
- Υδρατμοδιαπερατό (επιτρέπει την αναπνοή του τοίχου)
- Μη σαπωνοποιήσιμο

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΛΙΠΝΟΤΗΤΑ

- Λευκό και πολλές αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της Sigma Absolu / CMS 2010.
- Ματ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ειδικό βάρος : περ. 1,45 g/cm³
- Στερεά : περ. 43,8% σε όγκο
- Στεγνό στη επαφή : περ. 3 ώρες
- Επαναβαφή μετά από : περ. 4 ώρες
- Σημείο ανάφλεξης : δεν υφίσταται
- Διατήρηση : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία

ΑΠΟΔΟΣΗ

Θεωρητική
10 - 12 m²/ltr

Πρακτική απόδοση

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή της επιφάνειας, η κατάσταση και η μορφή του αντικειμένου, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Sigmatex Superlatex Matt



Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκληρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες:
Η θερμοκρασία δωματίου και η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5°C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.
Μέγιστη σχετική υγρασία 85%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου.
Αερίζετε καλά τον χώρο κατά τη διάρκεια εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Νέες επιφάνειες (που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία)

Να καθαριστεί καλά η επιφάνεια με απομάκρυνση της σκόνης και όλων των σαθρών υπολειμμάτων. Εάν πρόκειται για μετόν να απομακρυνθούν τυχόν σαθρά υπολείμματα τσιμέντου
Όπου χρειάζεται, να πραγματοποιηθεί επιδιόρθωση ή/και ομοιομορφοποίηση με επιδιορθωτικό μέσο που να μην περιέχει ασβέστη, για παράδειγμα το επιδιορθωτικό προϊόν χωρίς ασβέστη της Sigma.
Απορροφητικές, ανώμαλα απορροφητικές και/ή θρυμματιζόμενες επιφάνειες προς επίστρωση πρέπει να σταθεροποιούνται με **Sigma Fix Universal** (αραιωμένο ανάλογα με την εκάστοτε απορροφητικότητα της επιφάνειας).
Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε δύο επιστρώσεις **Sigmatex Superlatex Matt**.
Το τελείωμα σε επιφάνειες που δεν είναι επαρκώς στεγνές ή σκληρές μπορεί να προκαλέσει θάμπωμα (εξαιτίας αλκαλικών εξανθημάτων).

Παλιές βαμμένες επιφάνειες με πλαστικά χρώματα νερού

Καλά συγκολλημένες και καθαρές επιστρώσεις, καθαρίστε με κατάλληλο καθαριστικό και στη συνέχεια αφήστε να στεγνώσουν καλά.
Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε δύο επιστρώσεις **Sigmatex Superlatex Matt**.

Παλιές βαμμένες επιφάνειες με αλκυδικά χρώματα

Καλά συγκολλημένες και καθαρές επιστρώσεις, καθαρίστε με κατάλληλο καθαριστικό και στη συνέχεια αφήστε να στεγνώσουν καλά.
Αποστιλνώστε τις αλκυδικές βαφές με γυαλόχαρτο
Για τελική διαμόρφωση εφαρμόστε δύο επιστρώσεις **Sigmatex Superlatex Matt**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πινέλο/ρολό

Αραίωση: 0 - 5% με νερό

Διαλύτης καθαρισμού

Καθαρίστε τα υλικά αμέσως μετά τη χρήση με νερό και απορρυπαντικό.

Προσοχή

Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται για να πετύχετε το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

ΕΠΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Τεχνικό φυλλάδιο

Sigmatex Superlatex Matt



Πρόσφυση

Η πρόσφυση του συστήματος Sigmatex Superlatex Matt είναι εξαιρετική τόσο σε πορώδεις επιφάνειες όσο και σε ξαναβαμμένες. Ωστόσο, σε περίπτωση εφαρμογής σε παλιά στρώματα αλκυδικής βαφής (σφραγισμένες επιφάνειες), η υγρασία συμπύκνωσης μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση. Γι' αυτό δεν συνιστάται η εφαρμογή του Sigmatex Superlatex Matt σε σφραγισμένη επιφάνεια σε χώρους με μεγάλη συγκέντρωση υγρασίας, όπως σε κουζίνες και μπάνια.

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUDDLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικώς άρτιας εφαρμογής του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών



We protect and beautify the world™

