



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι νερού ισχυρής πρόσφυσης για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με βάση την ακρυλική διασπορά.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για αστάρωμα ορυκτών υποστρωμάτων με σκοπό να επιτευχθεί καλή πρόσφυση των συστημάτων βαφής με την επιφάνεια.

Σταθεροποίηση και ενίσχυση φθαρμένων υποστρωμάτων, στερέωση/συγκόλληση σκονισμένων επιφανειών και υπολειμμάτων παλαιών κιμωλιωμένων στρώσεων χρώματος σε πορώδη υποστρώματα.

Για την προετοιμασία νέων υγιών επιφανειών πριν την εφαρμογή συστημάτων χρωματισμού

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και εμποτισμός
- Σταθεροποιεί τις επιφάνειες
- Εξισορροπεί την απορροφητικότητα των πολύ ή ακανόνιστα απορροφητικών επιφανειών
- Διαπερατό από υδρατμούς.
- Μπορεί να επιστρωθεί με όλων των ειδών τα υδατοδιαλυτά και τα αλκυδικά χρώματα (διαλυτά με white spirit)

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΛΙΠΝΟΤΗΤΑ

- Γαλακτώδες, σχεδόν άχρωμο μετά την εφαρμογή (σαν να μην έχει εφαρμοστεί καμία επικάλυψη).
- Ματ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ειδικό βάρος : περ. 1 g/cm³
- Στερεά : περ. 25,9% σε όγκο
- Στεγνό στη επαφή : περ. 2 ώρες
- Επαναβαφή μετά από : περ. 6 ώρες
- Σημείο ανάφλεξης : δεν υφίσταται
- Διατήρηση : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία

ΑΠΟΔΟΣΗ

Θεωρητική

Περίπου 8 m²/ ltr διαλυμένο προϊόν (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)

Πρακτική απόδοση

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή της επιφάνειας, η κατάσταση και η μορφή του αντικειμένου, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Sigmafix Universal



Για τον καλύτερο εμποτισμό, σύσφιξη και συγκόλληση της επιφάνειας πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες:

Η επιφάνεια να είναι στεγνή και σταθερή και η υγρασία αυτής max. 4% και αν πρόκειται για γυψοσανίδα max. 1%
Η θερμοκρασία δωματίου και η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5°C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

Μέγιστη σχετική υγρασία 85%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου.

Αερίζετε καλά τον χώρο κατά τη διάρκεια εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Σκυρόδεμα και άλλες με βάση το τσιμέντο επιφάνειες

Να καθαριστεί καλά η επιφάνεια με απομάκρυνση όλων των σαθρών και ξένων υπολειμμάτων.

Όπου είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί επιδιόρθωση ή / και ομοιομορφοποίηση.

Ασταρώστε με **Sigmafix Universal** (για αραιώση βλέπε το κεφάλαιο «οδηγίες χρήσης»)

Για τελική διαμόρφωση χρησιμοποιείτε ένα χρώμα επίστρωσης της Sigma

Επεξεργασμένη επιφάνεια με παλαιές στρώσεις

Εάν υπάρχουν προϋπάρχουσες επιστρώσεις που είναι σταθερές δεν χρειάζεται να τις αφαιρέσετε τελείως, απομακρύνετε μόνο τα σαθρά τμήματα

Μετά ασταρώστε με **Sigmafix Universal** (για αραιώση βλέπε το κεφάλαιο «οδηγίες χρήσης»)

Για τελική διαμόρφωση χρησιμοποιείτε ένα χρώμα επίστρωσης της Sigma

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πινέλο/ρολό

Πινέλο με μακριά τρίχα, ρολό microfiber

Αραιώση: Νερό

Υπόστρωμα *	Sigmafix Universal	Νερό
Πολύ απορροφητικό υπόστρωμα	Αδιάλυτο	0
Απορροφητικό υπόστρωμα	1 μέρος	1-2 μέρη
Περιορισμένα απορροφητικό υπόστρωμα	1 μέρος	3-4 μέρη

Σημείωση

Πάντοτε να εφαρμόζετε δοκιμαστικά σε ένα μέρος της επιφάνειας για να κρίνετε την απορροφητικότητα της επιφάνειας και κατά συνέπεια την αραιώση του προϊόντος. Μετά την εφαρμογή και το στέγνωμα το **Sigmafix Universal**:

- Δεν πρέπει να αφήνει έντονη γυαλάδα στην επιφάνεια στην επιφάνεια
- Σκόνες, σαθρά τμήματα, κιμωλωμένα χρώματα να έχουν συγκολληθεί καλά

Διαλύτης καθαρισμού

Καθαρίστε τα υλικά αμέσως μετά τη χρήση με νερό και απορρυπαντικό.

Προσοχή

Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται για να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα.



Τεχνικό φυλλάδιο

Sigmafix Universal



ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUDDLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικώς άρτιας εφαρμογής του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών



We protect and beautify the world™

